


# FICHE TECHNIQUE ETANCHEITE ET VOIRIE JARDINEL RÉVERSIBLE

Ces bordures béton, simples et rapides à mettre en œuvre, permettent une finition esthétique des parties verticales de vos terrasses.

Le Jardinél réversible peut permettre de réaliser des bordures de 30 ou 40cm de haut.

## COMPOSITION

- Ciment CEM I 52,5 N
- Sable 0/4 roulé siliceux
- Sable 0/2 concassé microdiorite
- Gravier 2/8 concassé microdiorite




## FABRICATION

Bordure de béton gris vibro-compressé à démoulage immédiat sur planches métalliques.

## CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET PHYSIQUES

Dimensions : 400x300x330 ±2mm – Epaisseur paroi : 60mm – Poids sec : 26Kg  
Ingélive

## EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE



## CONDITIONNEMENT

Type de palette : perdue 105x105 simple entrée  
1 palette = 12 mètres linéaires / 36 unités / 1140Kg