

FICHE TECHNIQUE

DALLES DE VOIRIE ET TOITURE TERRASSE



DALLE LISSE 50X50X4,8 T7

Ces dalles sont fabriquées à partir d'un mono-béton haute performance permettant d'atteindre des performances mécaniques adaptées à la pose sur plots ou sur sable. L'aspect des pièces est obtenu à partir de sables sélectionnés et teintés dans la masse.



COMPOSITION

Coloris Tuffeau & Sable	Coloris Gris & Carbone
<ul style="list-style-type: none">• Ciment CEM I 52,5 N• Filler calcaire 0/315• Sable 0/2 roulé siliceux• Sable 0/4 concassé siliceux• Pigments minéraux (sable)• Adjuvant défloculant et réducteur d'eau	<ul style="list-style-type: none">• Ciment CEM I 52,5 N• Filler calcaire 0/315• Sable 0/2 concassé amphibolite• Sable 0/4 concassé siliceux• Sable 0/4 roulé siliceux• Pigments minéraux (carbone)• Adjuvant défloculant et réducteur d'eau• Hydrofuge de masse (carbone)



FABRICATION

Dalle vibro-compressée à démoulage immédiat, teinté masse.

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET PHYSIQUES

- Format : 500x500 ±2mm - Epaisseur : 48 ±3mm - Poids : 100Kg/m²
- Résistance : Charge de rupture T7 à 14 jours : > 7KN et résistance à la flexion > 4.0Mpa
- Fiche de déclaration de performance (DOP) disponible sur notre site internet
- Conforme à la norme NF EN 1339 - Conforme aux prescriptions du DTU 43.1

CARACTERISTIQUES D'ASPECT

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2m de distance sous éclairage moyen.

Nuançage : Les dalles sont fabriquées à partir d'agrégats naturels qui peuvent présenter, entre les approvisionnements, de légères variations de teinte. Pour éviter ou atténuer cet effet, il est conseillé d'utiliser des dalles d'une même date de fabrication et/ou de mélanger des dalles provenant de palettes différentes. L'examen des teintes doit toujours être effectué à sec. Il est d'ailleurs vivement conseillé de vérifier l'état des produits avant la pose, car toute réclamation doit être faite avant leur mise en œuvre. Les variations de teinte ne peuvent donner lieu à réclamation.

Efflorescence : Ce terme désigne une réaction chimique aléatoire du ciment de composition ou de pose, qui se manifeste par l'apparition après fabrication ou pose, d'un voile blanchâtre ou de tâches foncées à la surface des produits. Ni systématiques, ni définitives, ces efflorescences sont techniquement inévitables et n'altèrent en rien la qualité des dalles. Ce phénomène naturel, supposé être connu et accepté du client, ne pourra faire l'objet d'aucune garantie de notre part.

CONDITIONNEMENT

- Type de palette : perdue 105x105 simple entrée manipulable par transpalette
- 48 dalles/palette – 12 m²/palette - Poids palette : 1230Kg
- Protection des dalles par housse thermo-rétractée transparente
- Identification et traçabilité par fiche A4 sous housse