

# FICHE TECHNIQUE

## PIERRE NATURELLE

### PAILLIS GRÈS

La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de teinte, de veinage, de texture. Il est recommandé de commander en une seule fois l'ensemble des paillis et de les mélanger entre eux pour obtenir un résultat harmonieux.

#### GENERALITES

Code article	ED12225 MIXT COLOR	ED12228	ED13126	ED13127 PEPPER
Nature pétrographique	Grès			
Coloris	Brun clair à foncé, nuancé de rouge, jaune, vert grisé		Gris	
Provenance	Inde			
Dimensions	100X50 cm	150X50 cm	100X50 cm	150X50 cm
	Epaisseur 3 à 5cm			
Finitions	2 bouts sciés, finition naturelle, 2 chants bruts			
Conditionnement	24 u/pal	18 u/pal	24 u/pal	218 u/pal
Poids	52 Kgs/pc	78 Kgs/pc	52 Kgs/pc	78 Kgs/pc



#### CONSEILS DE POSE

Pour des informations complètes et détaillées, se reporter aux DTU 52.1 et 52.2

Les surfaces > 36 m<sup>2</sup> ou les longueurs > 6 ml doivent être fractionnées par un joint souple. Certains liants (ciment, mortier, chaux) peuvent tâcher la pierre : faire un essai au préalable.

Les joints seront réalisés qu'après un séchage de 48 heures de pose et par temps sec.

Toute pose en extérieur sur un support non drainant oblige une pente de 2% minimum dirigée vers l'extérieur. Le support de pose doit avoir au moins 21 jours de séchage et être propre et sec pour une pose en extérieur.

- **Pose sur sable** : Pour les espaces piéton
- **Pose collée** : Sur dalle béton, chape ou système de drainage à la colle « flex ».
- **Pose scellée** : Avec barbotine sur un mortier chape dosé entre 200 et 250kg/m<sup>3</sup>.
- **Joints** : Joint de 1,5cm conseillé.

#### CONSEILS D'ENTRETIEN

**Entretien et nettoyage** : Eau claire + Savon neutre – L'utilisation d'un nettoyeur haute pression ne peut se faire qu'avec des joints rigides type mortier joint.

**Traitement** : Il est préférable à titre préventif d'appliquer un minéralisant ou hydrofuge après la pose (délai de séchage à respecter).