

FICHE TECHNIQUE

PIERRE RECONSTITUEE

PILIER FEODAL

La pierre moulée, plus communément appelée pierre reconstituée, est réalisée à partir d'un béton haute performance à base de quartz qui lui confère résistance, ingénierité et luminosité.

COMPOSITION

- Ciment CEM I 52,5 N
- Sable 0/4 concassé siliceux
- Sable 0/4 roulé siliceux
- Sable 0/1 roulé siliceux
- Adjuvant défloculant et réducteur d'eau
- Pigments minéraux colorés

FABRICATION

Pièces moulées dans matrice en Polyuréthane ou silicone à démoulage différé.

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET PHYSIQUES

Résistance au gel-dégel : masse matériau détaché par écaillage inf. à 0.05 kg/m²

Movex	Coloris	Produit	Dimensions	Poids	Palettisation
ED08203	Ton pierre	Chapeau	44 x 44 x 5/8cm	32Kg	12 pcs/pal
ED08539		Chapiteau	36 x 36 x 5cm	6Kg	16 pcs/pal
ED08199		Pilier	36 x 36 x 25cm	30Kg	18 pcs/pal

Chapeau



Chapiteau



Pilier



CARACTERISTIQUES D'ASPECT

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2m de distance sous éclairage moyen.

Nuançage : Les pièces sont fabriquées à partir d'agrégats naturels qui peuvent présenter, entre les approvisionnements, de légères variations de teinte. Pour éviter ou atténuer cet effet, il est conseillé d'utiliser des pièces d'une même date de fabrication et/ou de mélanger des pièces provenant de palettes différentes. L'examen des teintes doit toujours être effectué à sec. Il est d'ailleurs vivement conseillé de vérifier l'état des produits avant la pose, car toute réclamation doit être faite avant leur mise en œuvre. Les variations de teinte ne peuvent donner lieu à réclamation.

Efflorescence : Ce terme désigne une réaction chimique aléatoire du ciment de composition ou de pose, qui se manifeste par l'apparition après fabrication ou pose, d'un voile blanchâtre ou de tâches foncées à la surface des produits. Ni systématiques, ni définitives, ces efflorescences sont techniquement inévitables et n'altèrent en rien la qualité des dalles. Ce phénomène naturel, supposé être connu et accepté du client, ne pourra faire l'objet d'aucune garantie de notre part. Nous préconisons un traitement après pose de type hydrofuge pour préserver l'aspect initial de l'ouvrage.

CONDITIONNEMENT

Protection des pièces par housse thermo-rétractée.
Identification et traçabilité par étiquette collée sur housse.