

# FICHE TECHNIQUE

## VOIRIE ET ESPACES VERTS

### PAVÉ DE CHAINETTE PÉPLUM

Les pavés sont conçus pour réaliser des bandes de délimitation, caniveaux, entourages... Le matériau béton permet d'atteindre des performances mécaniques de résistance et de durabilité.



#### COMPOSITION

Béton de masse	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ciment CEM I 52,5 N</li><li>• Sable ¼ concassé siliceux</li><li>• Sable 0/4 concassé siliceux</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sable 0/1 roulé siliceux (sur coloris Ton pierre et anthracite)</li><li>• Adjuvant défloculant et réducteur d'eau</li><li>• Pigment minéraux (versions colorées)</li></ul>



Blanc  
ED08191



Ton pierre  
ED08192



Anthracite  
ED12530

#### FABRICATION

Pièce moulée dans matrice en Polyuréthane à démoulage différé.

#### CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET PHYSIQUES

Formats : 6 formats mélangés : de 90x130 à 170x130 – Epaisseur : 80 ±3mm - Poids moyen : 3,8Kg/unité  
Résistance à la rupture par fendage > 3,6Mpa  
Fiche de déclaration de performance (DOP) disponible sur notre site internet

#### CARACTERISTIQUES D'ASPECT

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2m de distance sous éclairage moyen.

**Nuançage** : Les pavés sont fabriquées à partir d'agrégats naturels qui peuvent présenter, entre les approvisionnements, de légères variations de teinte. Pour éviter ou atténuer cet effet, il est conseillé d'utiliser des pavés d'une même date de fabrication et/ou de mélanger des pavés provenant de palettes différentes. L'examen des teintes doit toujours être effectué à sec. Il est d'ailleurs vivement conseillé de vérifier l'état des produits avant la pose, car toute réclamation doit être faite avant leur mise en œuvre. Les variations de teinte ne peuvent donner lieu à réclamation.

**Efflorescence** : Ce terme désigne une réaction chimique aléatoire du ciment de composition ou de pose, qui se manifeste par l'apparition après fabrication ou pose, d'un voile blanchâtre ou de tâches foncées à la surface des produits. Ni systématiques, ni définitives, ces efflorescences sont techniquement inévitables et n'altèrent en rien la qualité des dalles. Ce phénomène naturel, supposé être connu et accepté du client, ne pourra faire l'objet d'aucune garantie de notre part. Nous préconisons un traitement après pose de type hydrofuge pour préserver l'aspect initial de l'ouvrage. En ce qui concerne les produits noirs, ce traitement est obligatoire.

#### CONDITIONNEMENT

Type de palette : perdue 105x105 - 180 pcs/pal (4,2m<sup>2</sup>/pal ou 30ml/pal) – Poids palette : 700Kg  
Protection des pièces par housse thermo-rétractée.  
Identification et traçabilité par fiche A4 sous housse